

Språk
Norsk

Rustvask F 431

Produktgruppe
Cleaners/Degreasers -
Rense- og
Avfettingsmidler

Angi bruksområde

Gjelder fra: 10.10.2003

Anvendelseområder

Spesialprodukt til fjerning av rustrenner, rustflekker på overbygg og skrog på fiskefartøyer og andre fartøyer eller utstyr. Kan benyttes på alle typer overflater.

* Fjerning av rust på aluminium, kobber, stål :
Fett og olje fjernes. Påfør Rustvask uforynnet med klut, børste e.l. Skyll av med rent vann etter 10 - 15 minutter. Gjenta behandlingen hvis nødvendig. OBS : Ikke la produktet tørke opp på overflaten !

* Fjerning av rust på malte flater og tre :
På kraftige flekker påføres Rustvask uforynnet, uttynnet til 30 - 50% på lette flekker. La produktet virke i 20 - 30 minutter før avspyling med rent vann. Gjenta behandlingen hvis nødvendig.

* Om-maling av stålflater :
Fjern fett, olje og gammel maling. Fukt hele flaten med uforynnet Rustvask. La produktet tørke opp slik at overflaten får en hvit hinne. Denne hinnen hindrer ny rustdannelse og gir et meget godt underlag for overmaling. Gjentatt behandling med Rustvask før overmaling vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fordeler

Egenskaper

Vannbasert rustfjerningsmiddel. Basert på svake syrer og biologisk nedbrytbare tensider.

OBS : kan matte malte og lakkerte flater, samt tære lettmetaller ved lengre tids påvirkning.

Ved fjerning av rust (ikke om-maling) er det viktig at produktet ikke tørker opp på overflaten. Kan gi skjolder som er vanskelig å fjerne.

OBS : ved fortykning skal Rustvask tilsettes vannet, ikke omvendt.

Typiske data

Egenskaper	Metode	Enhet		Håndteringsveiledning
Densitet v/20 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	1117	Etsende. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/-
ph 1% bruksløsning v/20 oC			1,5-2,5	
Farge	Inspisert		klar	

ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Spesifikasjoner

Miljøfakta

Tensidene er biologisk lett nedbrytbare.

For videre informasjon:

Adresse Statoil Norge A/S, Energi Kemi
PB 1176 Sentrum
0107 OSLO

Telefon + 47 22 96 20 00
Telefax 22 96 26 07